



Siège Social : 15 ter, Bd des Pyrénées
 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE
 Pour toute correspondance : BP 20025 - 31270 CUGNAUX
 Tel > +33 (0)5 62 87 37 17
 Fax > +33 (0)5 61 31 10 45
 info@universal-filet.com

SAS au capital de 40 000 €
 N°TVA intracom FR 22 700 802 564
 RCS 70 B 256 - SIREN 700 802 564 00026
 APE 4669 C

FICHE TECHNIQUE SAC GAUFRE 01/07/2018

FACE GAUFRE

DONNEE DE BASE	PAPE	100	μ
Composition et épaisseur	PA Polyamide	20	μ
	PE polyéthylène	80	μ
Total		96.4	g/m^2

FACE LISSE

DONNEE DE BASE	PAPE	85	μ
Composition et épaisseur	PA Polyamide	20	μ
	PE polyéthylène	65	μ
Total		83	g/m^2

SPECIFICATIONS GLOBALES

Substance moyenne/face	g/m^2			89.7
Tension à la rupture	N/15 mm	DIN EN ISO	ld	> 40
		527-1. -3	cd	> 30
Allongement à la rupture	%	DIN EN ISO	ld	> 200
		527-1. -3	cd	> 250
Résistance à la soudure	N/15 mm		150°C/5 bar/1.0 sec	≥ 25

PERMEABILITE

Oxygène	$Cm^3/m^2/d/bar$	DIN 53380	23°C/0% RH	50
Vapeur d'eau Taux de transmission	$g/m^2/d$	DIN 53122	23°C/85% RH	3

ld : traction longitudinale

cd : traction croisée